



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

发泡剂

NH213



概 况

本公司生产的 PVC 专用型发泡剂 NH213，适用于硬质 PVC 结皮低发泡型材挤出以及木塑。

应 用

本产品为吸放热平衡型发泡剂，发气过程诱导期短，分解无突变，不会对厚壁产品产生中层变色的现象，可制作纯白塑料发泡制品；本产品具有粒径小的特点，在发泡材料中分散均匀，发泡过程可控性好，发气温度集中，发泡效果较佳。本产品可在发泡材料中形成蜂窝状闭孔结构，赋予使材料获得良好的机械强度。用本产品 加工的 PVC 发泡制品泡孔结构和白度更为优异，可替代进口科莱恩 2001。

外 观

白色粉末

技术 参数

| 项目 | 指标 | 单位 |
|-------|-------|------|
| 发气量： | 180 | mL/g |
| 分解温度： | 160 | °C |
| 是否含偶氮 | 是 | / |
| 添加量： | 0.3-2 | % |

卫生 性能

满足 ROHS 的要求。

备 注

产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装

用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。