



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

发泡剂

CF255



概 况

本公司生产的发泡剂 CF255，适用于 PS,PE,PVC,EVA,TPE,TPR 等制品的生产和加工。

应 用

本产品为吸热型发泡剂，具有良好的分散性，发泡过程可控性好，发气温度集中，发泡效果较佳。本产品发泡材料中形成独立的球形泡室，类似蜂窝状的立体结构,同时可使材料获得良好的机械强度。本产品有效提高了发泡制品的质量，同时有效降低发泡制品的密度，最大程度节约成本。该产品为通用型发泡剂，特别适合 PS 镜框发泡制品的生产与加工。

外 观

浅黄色粉末

技术 参数

项目	指标	单位
发气量：	170	mL/g
分解温度：	155	°C
是否含偶氮	是	/
添加量：	0.3-2	%

卫生 性能

满足 ROHS 的要求。

备 注

产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

发泡剂

CF255



包 装

用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非
是保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产
应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。