



产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

发泡剂

PS356



概 况 我司生产的发泡剂 PS356，适用于 PS、PVC, TPE, 硅胶等发泡材料的生产与加工。

应 用 本产品为吸热型发泡剂，可制作纯白塑料、硅胶发泡制品，由于其发气时吸热，可以避免由发泡剂放热产生的厚壁产品发黄变色的问题。本产品粒径较小，能在相应的发泡材料中分散均匀。相对于普通发泡剂，本产品的发泡过程可控性好，发气温度集中，泡孔细腻，发泡效果佳，并且没有普通 AC 等发泡剂在存储和生产过程中产生的异味。

外 观 白色粉末

技术 参数

发气量： 140-150ml/g
发泡温度： 150-220℃
添加量： 0.3-5%

卫生 性能 无不良气味，满足 ROHS 的要求，在卫生等级要求高的场合适用。
(是否满足 FDA 要求自行实验)。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

上海杰上杰化学有限公司

SHANGHAI JOYSUN CHEMICAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：上海市嘉定区华亭镇霜竹公路 420 号

网址：www.joysunsh.com

电话：86 21 39197569

传真：86 21 39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非
是保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应
用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。