



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

加工助剂

KM151



概 况 我司生产的复合加工助剂 KM151，适用于 PVC 制品的生产和加工。

应 用 KM151 为本公司特别开发的复合型加工助剂，具有良好的塑化促进作用，能促进 PVC 在低温下熔融，有效降低塑化温度，提高材料流动性。本产品可赋予 PVC 制品卓越的韧性和优异的抗冲击强度，有效解决材料因脆性较大导致的易开裂、不耐疲劳、加工困难之问题，同时可显著减小材料之扭曲。

外 观 白色粉末

技术 参数	项目	指标	单位
	聚合物含量：	≥98	%
	细度（30 目过筛通过率）：	≥98	%
	添加量（%）：	2-8	%

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。