



**JOYSUN 产品技术资料**

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

## 木塑润滑剂 J6

**概 况** 本公司生产的木塑润滑剂 J6，适用于 PE、PP 木塑材料的加工与生产。

**应 用** 本产品是针对 PE、PP 木塑材料的加工与生产专门研发的木塑润滑剂。本产品性价比高，润滑效果好，在加工生产过程中分散均匀，与基体树脂的相容性优良，若同时与其他添加剂如马来酸酐 PE 相容剂配合使用，可以有效提高产品的力学强度。本产品作为木塑润滑剂能够改善基体树脂的加工性能，同时能使产品的表面光洁性得到改善。

**外 观** 白色粉末/白色细小颗粒

技术 参数	项目	指标	单位
	熔程：	60~120	°C

应用 参数	添加量：	1.2-1.8	%
	抗析出能力：	耐 60°C 水煮 1 小时	

**卫生 性能** 满足 ROHS 的要求。

**备 注** 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

**包 装** 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

### 浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：[www.joysunsh.com](http://www.joysunsh.com)

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。